



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

VULKANOINTIMASSA A + B KÄYTTÖOHJE

Kylmävulkanoituvalla A+B-massalla korjataan ilman muottia kumi- ja kudosalueiden ulkopuolist vauriot, myös traktoreiden ja työkoneiden renkaissa.

Avaa rasia varovasti ja sulje kannet välittömästi annostelun jälkeen. Molemmat massat käytetään samassa suhteessa. Älä sekoita rasioiden kansiä keskenään!

Leikkaa paikattavan alueen vahingoittunut kumi pois ja pyöristä leikkuureunat.

Karhenna leikattu alue huolellisesti käyttäen karkeata teräsharjaa tai kovametallikarhenninta (ei raspia).

Valmistele paikattavan alueen sisäpuoli paikan kiinnitystä varten noudattaen paikan käyttöohjetta.

Poista kaikki irtonainen kumi ja pöly puhtaalla renkaanpuhdistusharjalla. Renkaan on oltava täysin kuiva kodosalueen osalta.

Levitä huolellisesti runsas kerros BL Special Cement-liimaa aukileikatuille pinnoille.

Anna kuivua 30 minuuttia.

Sekoita samansuuruiset määrät A- ja B-massaa, kunnes vaaleampi massa sekoittuu tummemman massan väriseksi.

Käytä tarvittaessa käsisekoituslaitetta sekoittamisen nopeuttamiseksi.

Haihdutus: levitä valmis A+B-massa tasaiselle alustalle ohueksi levyksi ja anna kuivua 15 min. ennen käyttöä.

Paina valmis sekoitus peukalolla reikään ja purista ilmataskut pois.

Kerrosta n. 3mm pintakumin yläpuolelle.

Kiinnitä paikka korjausalueen sisäpuolelle noudattaen paikkaa koskevaa ohjetta.

Vulkanointi kestää 24 tuntia huoneenlämmössä saavuttaen 30 shore A kovuuden, n. 40-45 tunnin jälkeen kovuus on vastaavasti 50/60 shore A, riippuen täytön paksuudesta.

